



INDUSTRIES 3R

55, route 116 Ouest
Danville (Québec) Canada
J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793
Télécopieur : 819-839-2797
Sans-Frais : 800-567-2728
Courriel : info@industries3r.com

MARINITE

3R4060



Description

La marinite P possède une bonne résistance à la compression et à la flexion. Elle est idéale pour la confection de panneaux autoportants, et est aussi utilisée pour les applications exigeant une déformation minimale à la chaleur.

Applications

Applications principales: parois et revêtements de fours, isolants pour soudure, portes coupe-feu, bâtiments de formation à la lutte contre l'incendie, chemins de câbles, protection du personnel, et isolation pour les vaisseaux et les plates-formes de forage en mer.

Applications secondaires : poches de coulée, chariots pour le transport des poches, paniers de coulée dans la métallurgie du fer et de l'acier, fours rotatifs à chaux et à ciment, et fours de retenue pour le moulage de l'aluminium.

Spécifications

Données techniques

Densité	60 lbs/pi ³ (961kg/m ³)
Module de rupture (résistance à la flexion)	1400 psi (98 kg/cm ²)
Charge à 5% de déformation	3050 psi (214 kg/cm ²)
Taux d'humidité (normal), en % du poids sec	3.0
Conductivité Thermique (Btu-po/pi ² , hr, °F)	400°F: 1.13, 600°F: 1.15, 800°F: 1.16, 1000°F: 1.17
Conductivité Thermique (W/m°K)	204°C: 0.16, 316°C: 0.17, 427°C: 0.17, 538°C: 0.17
Contraction 24h à 1200°F	Linéaire: 0.6%, Épaisseur: 2.1%
Résistivité volumique (ASTM D257)	5.0 X (10 ⁸) ohm-cm
Rigidité diélectrique (ASTM D495)	46 v/mil

Force de maintien des vis à 7/8" de profond

500 lbs (227 kg)

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.