



INDUSTRIES 3R

55, route 116 Ouest
Danville (Québec) Canada
J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793
Télécopieur : 819-839-2797
Sans-Frais : 800-567-2728
Courriel : info@industries3r.com

NORPLY™

Description

Le NORPLY™ est un matériel composé d'une résine époxy vulcanisée et de filaments parallèles non tissés. Ce type de construction réduit la tension créée sur les fibres et minimise l'abrasion des filaments qui peut raccourcir la durée de vie des plastiques renforcés conventionnels. NORPLY™ utilise de la fibre de verre à filaments continus de type E. Disponible en feuilles ou en formes spécifiques découpées.

Fonctions et bénéfices:

- Haute résistance aux impacts
- Rapport résistance-poids élevé
- Faible sensibilité aux entailles
- Résiste aux solvants et aux produits nettoyants
- Réduction de poids
- Résiste aux produits chimiques et à la corrosion
- Excellente endurance et haute résistance à la tension
- Temps d'arrêt plus court dans les environnements sévères
- Meilleure capacité à conserver l'énergie que l'acier 1060

NORPLY™ est disponible en orientation de fibre unidirectionnelle, à plis croisés ou isotrope, chacune offrant un équilibre différent de propriétés physiques.



Applications

Le NORPLY™ peut être utilisé dans de nombreuses applications dont :

- Ressorts de vibration
- Jambes d'amortisseurs
- Espaceurs d'isolation
- Supports
- Amortisseurs
- Joints de rail isolés
- Raccords flexibles
- Ressorts de meubles

Spécifications

Propriétés électriques

Facteur de perte

Conditionné à R.H.	50%
Température test	23°C
Fréquence 1 KC	0.006
Constance diélectrique	
Conditionné à R.H.	50%
Température test	23°C
Fréquence 1 KC	5.2
Volume de résistivité (Ohms-cm)	
Conditionné R.H.	50%
Température test	23°C
Fréquence 60 Hz (109 V.D.C)	4.9 X 1017
Résistance d'isolation (Ohms)	
Conditionné à R.H.	50%
Température test	23°C
Fréquence 60 Hz (109 V.D.C)	5.3 X 1015
Force diélectrique	
Conditionné à R.H.	50%
Température test	23°C
Fréquence (Volts/Mil)	620
Résistance à l'arc	
Conditionné à R.H.	50%
Température test	23°C
Temps en seconde	
Au travers des filaments	80
Dans les filaments	20

Propriétés mécaniques à diverses températures	
Unidirectionnel	
Résistance à la flexion (PSI x 103) (ASTM D-790)	
-50°C (-60°F)	192 (1320 MPa)
21°C (70°F)	167 (1150 MPa)
71°C (160°F)	135 (930 MPa)
121°C (250°F)	90 (620 MPa)
Module de flexion (PSI x 103) (ASTM D-790)	
-50°C (-60°F)	5.7 (39.3 GPa)
21°C (70°F)	5.6 (38.6 GPa)
71°C (160°F)	5.2 (35.9 GPa)
121°C (250°F)	5.0 (34.5 GPa)
Résistance à la traction (PSI x 103) (ASTM D-638)	
-50°C (-60°F)	150 (1035 MPa)
21°C (70°F)	140 (965 MPa)
71°C (160°F)	130 (895 MPa)
121°C (250°F)	108 (745 MPa)
Module de traction (PSI x 106) (ASTM D-638)	
21°C (70°F)	5.7 (39.3 GPa)
71°C (160°F)	5.6 (38.6 GPa)
121°C (250°F)	5.2 (35.8 GPa)
Résistance à la compression (PSI x 103) (ASTM D-3410)	
21°C (70°F)	128 (880 MPa)
-50°C (-60°F)	160 (1100 MPa)

71°C (160°F)	114 (785 MPa)
121°C (250°F)	84 (580 MPa)
Croisée	
Résistance à la flexion (PSI x 103) (ASTM D-790)	
-50°C (-60°F)	125 (865 MPa)
21°C (70°F)	110 (760 MPa)
71°C (160°F)	87 (600 MPa)
121°C (250°F)	67 (460 MPa)
Module de flexion (PSI x 103) (ASTM D-790)	
-50°C (-60°F)	3.6 (24.8 GPa)
21°C (70°F)	3.5 (24.1 GPa)
71°C (160°F)	3.3 (22.8 GPa)
121°C (250°F)	2.9 (20.0 GPa)
Résistance à la traction (PSI x 103) (ASTM D-638)	
-50°C (-60°F)	85 (580 MPa)
21°C (70°F)	70 (480 MPa)
71°C (160°F)	65 (450 MPa)
121°C (250°F)	61 (420 MPa)
Module de traction (PSI x 106) (ASTM D-638)	
21°C (70°F)	3.4 (23.4 GPa)
71°C (160°F)	3.4 (23.4 GPa)
121°C (250°F)	2.7 (18.6 GPa)
Résistance à la compression (PSI x 103) (ASTM D-3410)	
-50°C (-60°F)	110 (760 MPa)

21°C (70°F)	100 (690 MPa)
71°C (160°F)	88 (605 MPa)
121°C (250°F)	63 (435 MPa)
Isotrope	
Résistance à la flexion (PSI x 103) (ASTM D-790)	
-50°C (-60°F)	100 (690 MPa)
21°C (70°F)	76 (525 MPa)
71°C (160°F)	76 (600 MPa)
121°C (250°F)	68 (435 MPa)
Module de flexion (PSI x 103) (ASTM D-790)	
-50°C (-60°F)	2.9 (20.0 GPa)
21°C (70°F)	2.9 (20.0 GPa)
71°C (160°F)	2.9 (20.0 GPa)
121°C (250°F)	2.3 (15.9 GPa)
Résistance à la traction (PSI x 103) (ASTM D-638)	
-50°C (-60°F)	58 (400 MPa)
21°C (70°F)	48 (330 MPa)
71°C (160°F)	45 (310 MPa)
121°C (250°F)	36 (250 MPa)
Module de traction (PSI x 106) (ASTM D-638)	
21°C (70°F)	2.5 (17.2 GPa)
71°C (160°F)	2.4 (16.5 GPa)
121°C (250°F)	1.8 (12.4 GPa)
Résistance à la compression (PSI x 103) (ASTM D-3410)	

-50°C (-60°F)	87 (605 MPa)
21°C (70°F)	75 (520 MPa)
71°C (160°F)	61 (420 MPa)
121°C (250°F)	39 (270 MPa)

Propriétés physiques	
Poids lbs /vg²(Kg/m²)	0.85 (0.46) Unidirectionnel
Contenu de résine (% par poids)	36 +/- 3%
Gravité spécifique (moyenne vulcanisé)	1.85
Dureté Barcol	70
Rétention d'humidité	85%

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.