



INDUSTRIES 3R

55, route 116 Ouest
Danville (Québec) Canada
J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793
Télécopieur : 819-839-2797
Sans-Frais : 800-567-2728
Courriel : info@industries3r.com

CÉRAMIQUE

RSLE-56

Description

Le RSLE-56 est flexible (façonnable), et est composé de céramique renforcée de fibre de silice. Il se moule (façonne), et se coupe aisément. Lorsqu'il sèche, ce matériel devient rigide. Il conserve aussi toutes ses propriétés thermiques et mécaniques, même lorsqu'il est exposé à de hautes températures.

Un coefficient de dilatation thermique très faible, combiné à une haute endurance à la chaleur, confère au RSLE-56 une résistance aux chocs thermiques introuvable dans d'autres matériaux de céramique structurale. Ce matériel possède également une faible conductivité thermique, et il résiste à la corrosion. Il constitue un excellent isolant électrique, en plus d'avoir une forte pureté chimique.



Applications

Les métaux non ferreux en fusion n'adhère pas sur le RSLE-56: il peut donc être utilisé dans plusieurs applications impliquant un contact avec ceux-ci. Il peut également être employé dans plusieurs autres applications: protecteur de bobine d'induction, réparation de fournaise, isolation de presse à haute température, isolation de la face chaude où il y a une forte vélocité de gaz, table de coulée et guide de goulotte.

Spécifications

propriétés et caractéristiques

Température	1 200°C (2 192°F)
Composition , % SiO ₂	99
Composition , % Autres oxydes	< 1
Composition , % Organique	0
Composition , % LOI	2
Composition , % Contenu de solide, % par poids	73

Composition , % Densité (sec), g/c ³ (lbs/pi ³)	1.36 (84)
Composition , % Porosité, %	36
Composition , % Couleur	Blanc
Composition , % Résistance à la flexion, sec, lb/po ²	1100
Composition , % Résistance à la flexion, 10 heures à 370°C (698°F), lbs/po ²	2300
Composition , % Résistance à la flexion, 16 heures à 1000°C (1832°F), lbs/po ²	3800
Composition , % Force de compression, sec, température ambiante à 8% consolidation, lbs/po ²	1700
Composition , % Force de compression, 16 heures à 1000°C (1832°F) à 7% consolidation, lbs/po ²	7200
Composition , % Rétrécissement au séchage, linéaire (%)	2
Composition , % Rétrécissement au séchage, épaisseur (%)	3
Dureté, Duromètre «D» Sec	54
Dureté, Duromètre «D» 10 heures à 370°C (698°F)	70
Dureté, Duromètre «D» 16 heures à 1000°C (1838°F)	83
Conductivité thermique** ASTM C-1113 - W/m°K (BTU/heure pi ² °F/pouce 200°C (392°F))	0.55 (3.8)
Conductivité thermique** ASTM C-1113 - W/m°K (BTU/heure pi ² °F/pouce 400°C (752°F))	0.64 (4.4)
Conductivité thermique** ASTM C-1113 - W/m°K (BTU/heure pi ² °F/pouce 600°C (1112°F))	0.61 (4.2)
Conductivité thermique** ASTM C-1113 - W/m°K (BTU/heure pi ² °F/pouce 800°C (1472°F))	0.67 (4.6)
Conductivité thermique** ASTM C-1113 - W/m°K (BTU/heure pi ² °F/pouce 1000°C (1832°F))	0.75 (5.2) ** Parallèle à l'épaisseur

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.